



AUS GUTEM GRUND

panDOMO® SL

Steinöl

**Achtung: Optimierte
Verarbeitungseigenschaften!**

Zum Schutz von eingefärbten
und polierten Oberflächen
von PANDOMO W1 Wänden und Decken

Öl-Wachs-Basis, frei von Konservierungsmitteln

Seidenglanz

Abriebfest

Wasserabweisend

Farblos

Hohe Ergiebigkeit

Diffusionsoffen



Reg.No.37344

Hersteller
mit zertifiziertem QM-System
nach DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
58430 Witten · Postfach 61 20
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

Steinöl

Anwendungsbereich:

Für den Innenbereich.

Zum Schutz von eingefärbten und polierten Oberflächen aus PANDOMO W1. Für den privaten Wohnbereich und Flächen mit mäßiger Stoß- und Schlagbeanspruchung, wie z. B. in Ausstellungsräumen, Foyers, öffentlichen Gebäuden, Verkaufsräumen und im privaten Wohnbereich.

Art:

PANDOMO SL Steinöl ist ein Produkt auf Öl-Wachs-Basis.

Die Behandlung von polierten PANDOMO W1 Oberflächen mit PANDOMO SL Steinöl erzeugt hoch abriebfeste, wasserabweisende Flächen. Farbveränderungen sind nicht feststellbar.

Verarbeitung:

Nach Applikation von PANDOMO W1, Dekorspachtelmasse, muss die Oberfläche, nach ausreichender Trocknung der Masse (ca. 5 Stunden), mit einer geeigneten Exenter-Schleifmaschine (z. B. ROTEX, Fa. Festo) mit einem 120er Schleifpapier poliert werden. Eine 1-fache Imprägnierung (und gleichzeitige Farbtintensivierung) mit PANDOMO SL wird empfohlen.

PANDOMO SL wird mittels eines schwach getränkten Schwammes oder wahlweise Flächenstreicher (Flachpinsel) in dünner Schicht aufgetragen. PANDOMO SL sollte an der Wand immer von unten nach oben aufgetragen werden, um Ölflecken zu vermeiden.

Überschüssiges Material wird sofort mit einem weichen, fusselfreien Baumwolltuch aufgenommen bzw. mit kreisenden Bewegungen in die Oberfläche einmassiert. Der Ölauftrag soll in den gleichen Bewegungsrichtungen erfolgen wie der vorherige PANDOMO W1 Spachtelauftrag, um somit die gleiche Strukturhaftigkeit beizubehalten.

Zu beachten ist:

Während der Trocknungs- und Erhärtungsphase von PANDOMO SL Steinöl muss für einen guten Luftaustausch (trockene Luft) gesorgt werden, Staubbildung und andere Verunreinigungen, die sich an der Wand niederschlagen könnten, sind zu vermeiden. Nicht bei Temperaturen von unter +15 °C verarbeiten.

Beständigkeit:

PANDOMO SL Steinöl ist widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Limonade, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch, Wasser. Chemikalien sollten generell schnellstmöglich aufgenommen werden. Unbedenklich für Menschen, Tiere und Pflanzen. Nicht geeignet für den Dauernassbereich.

Lichtechtheit:

PANDOMO SL Steinöl zeigt unter UV-Belastung nur eine geringe Vergilbungstendenz.

Reinigung und Entsorgung:

Die Arbeitsgeräte müssen nach Gebrauch mit einem Pinselreiner oder Terpentinersatz gründlich gereinigt werden. Hinweise zur Entsorgung enthält das EG Sicherheitsdatenblatt.

Hinweis:

PANDOMO SL Steinöl ist nach der Aushärtung physiologisch unbedenklich. Für gute Belüftung sorgen. Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser ausspülen.

Nicht bei offener Flamme arbeiten.

Mit dem Produkt benetzte Lappen, Arbeitsgeräte und Kleidung können sich beim Trocknen im Falle eines Wärmestaus selbst entzünden. Deshalb alle Lappen etc. nach Gebrauch im geschlossenen Gebinde aufbewahren bzw. entsorgen oder verbrennen.

Der getrocknete Auftrag ist nicht entflammbar.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm:

Spezifisches Gewicht: ca. 0,9 kg/l

Verbrauch: PANDOMO W1
ca. 25 g/m² bei 1-fachem Auftrag

Abpackung: Kanister mit 3 l
und Dose mit 1 l

Lagerung: in trockener Umgebung
und gut verschlossen
ca. 12 Monate lagerfähig