



robin

La qualité en peinture

Fiche technique
Mise à jour : 05/09/2007

ALUZINC L-4052

ZUSAMMENSETZUNG :

Farbe auf Basis von Silikonharz, Zink- und Aluminiumstaub

ANWENDUNG :

ALUZINC dient dem Schutz von Metallschornsteinen der Hochöfen, Gasmotoren oder anderen Metallstücken die hohen Temperaturen bis 1200°C ausgesetzt sind (innen und aussen)

ANWENDUNG :

Der Grund muss zwingend gesandstrahlt werden (SA 2½ – 3) und sofort mit einer ersten Schicht ALUZINC L-4052 gestrichen werden.

Für einen guten Rostschutz im Aussenbereich, muss eine zweite Schicht ALUZINC L-4052 aufgetragen werden.

Anwendung mit Bürste oder Pistole.

Der Träger kann während der ersten Anwendung leicht temperiert sein. Die Farbe wird erst bei hoher Temperatur widerstandsfähig.

REINIGUNG UND VERDÜNNER : Thinner cellulosique

TON : grau RAL 9006

VERBRAUCH : 3 bis 4 m²/kg

GEBINDE : 1 kg, 5 kg

VOC : UE Grenzwerte für dieses Produkt (Kat.A/i) : 600g/l(2007) – 500g/l(2010) ; Aluzinc enthält 483g/l VOC

Anmerkung : Wird dieses Produkt mit einem anderen System als dem von ROBIN abgetönt, kann keine Haftung mehr übernommen werden.

Fussnote : Ersetzt die vorherige Ausgabe. Bevor das Produkt angewandt wird soll überprüft werden, ob es sich um die letzte Ausgabe handelt. Obengenannte Informationen sind nur unverbindliche Anweisungen und dienen nicht als Richtlinie für alle Untergründe. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standox@robin.lu // www.robin.lu