



robin

La qualité en peinture

Fiche technique
Mise à jour : 22/10/2014

DISPERTEX 20 LATEX ACRYLIQUE SATIN INTERIEUR

DEFINITION	Latex de haute qualité , à base d'un composé acétate de polyvinyle pour une finition murale intérieure satinée
SUPPORTS	Surfaces murales intérieures neuves ou déjà peintes, propres et non farinantes : plafonds, plâtres, panneaux de plâtre enrobés de carton, briques, enduits de ciment, béton, bois, contre-plaqué, papier-peints
CARACTERISTIQUES GENERALES	<ul style="list-style-type: none">* Produit en phase aqueuse : inodore, confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement (aucun co-solvant)* Très opacifiant et très blanc* Pénétration régulière dans le support* Son séchage régulier donne une surface sans défaut et sans reprise* Entretien très facile* Excellente lavabilité

Propriétés

Composition : Liant : composé pva exempt d'huile et de plastifiant suivant **DIN 55945**
Pigments - Blanc : dioxyde de titane rutile
- Teintes : pigments minéraux et organiques
Diluant : eau

Aspect du produit : Thixotrope

Extrait sec : 62 % ± 2% en poids
47.1% ± 2% en volume

Densité : 1.37 ± 0,1 suivant les teintes

Viscosité à 20°C : 5000mPas HAAKE VTOR2

Séchage : 20°C 60%HR et 40 µm secs
Au toucher : 1 heure
Délai intercouche : 4 heures

Rendement théorique : ± 10-12 m²/L sur support lisse et sans perte

SPECIFICATION SUIVANT EN 13300 :

Aspect du film sec : SATIN : 15% suivant **ISO 2813**, RHOPOINT 60°

Finesse : < 10 microns Jauge Hegmann, suivant **ISO 1524**

Résistance aux frottements humides : Classe 1 suivant **ISO 11998**

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu

MISE EN OEUVRE

Le support doit être sain et avoir subi une préparation de surface adaptée, permettant de le débarrasser de toute partie non ou peu adhérente.

Suivant **DIN 18363 Teil c**

FONDS NEUFS :

Les fonds neufs doivent avoir un séchage minimum de 28 jours.

- Dégraisser, épousseter et bien nettoyer
- Toute crevasse devra être rebouchée avec ARDEX / PRESTONETT
- Toute partie métallique devra être traitée à l'aide d'un primaire synthétique
- Les surfaces en plâtre ou farinantes pourront être traitées au préalable avec une couche d'HYDROFACER

FONDS ANCIENS :

A l'issue des travaux préparatoires, l'état de ces supports doit être comparable à des fonds neufs correspondants.

- Enlever toutes les parties non adhérentes ou écaillantes. En cas de nettoyage par lavage sous pression, respecter un séchage rigoureux
- Si le support est farinant, appliquer une couche d'HYDROFACER

Application

- Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi
 - *La première couche peut être diluée de 2 à 5 % d'eau
- Pistolet airless : rendement optimum avec dilution entre 10 à 15 % d'eau, utilisation d'une buse de 415 - 421 et 515 - 521 et pression 220 bars
- Application airless air-assisté : rendement optimum avec dilution entre 10 et 15% d'eau, utilisation d'une buse de 415 - 421 et 515 - 521 et pression entre 120 et 220 bars (GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION Airless et Air-assisté)

NETTOYAGE DU MATERIEL

Eau directement après utilisation

RECOMMANDATIONS

Conditions, ambiance d'application :

* La température ambiante et de support supérieur à 10°C, et inférieur à 30°C

* Humidité relative inférieur à 90 %

TEINTES

Al Letzebuerg, Robinmix, RAL et toutes autres teintes sur demande

CONDITIONNEMENTS

1 L ; 4 L et 12,5 L

CONSERVATION

1 an en bidon d'origine fermé et non entamé

Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5°C et + 35°C.

ENVIRONNEMENT

Les valeurs limites pour ce produit conformes à la Directive 2004-42/CE (cat IIA/a) : 30 g/l (2010), la quantité de VOC de ce produit est de 3g/l calculée suivant DIN ISO 11890

HYGIENE, SECURITE, TRANSPORT

Voir la fiche de données de sécurité correspondante.

Nota : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à repeindre.