



robin  
La qualité en peinture

Technisches Merkblatt  
Letzte Aktualisierung: 26/10/2010

## **EPOCRYL-HAFTPRIMER** **RAL 7032 - L 6659**

### **ZUSAMMENSETZUNG:**

Spezielles lösungsmittelverdünbares Acrylharz in einer Einkomponenten-Formulierung.

### **ANWENDUNGSBEREICH:**

EPOCRYL HAFTPRIMER dient als Haftprimer auf folgenden Untergründen: blankes Eisenblech, verzinktes Stahlblech, Leichtmetall, Zinkblech (Dachrinnen), Kunststoff (Fussböden in Sporthallen), Aluminium.

Haftet hervorragend im Innen- und Aussenbereich, auf allen schwierigen Untergründen, sowie auf festsitzenden alten Lackierungen.

### **EIGENSCHAFTEN:**

- EPOCRYL-HAFTPRIMER ist thixotrop eingestellt.
- Nassfilmstärke: 80-100 Mikrometer
- Trocknung: 20-30 Minuten bei 100 Mikrometer Filmstärke bei 20°C Raumtemperatur und bei 60% relativer Feuchtigkeit.
- Alle zu behandelnden Flächen sollen sorgfältig mit "Robinclean" entfettet werden. Ein leichtes Anschleifen oder Sandstrahlen kann gute Dienste leisten.

### **GEBRAUCHSANWEISUNG:**

- EPOCRYL-HAFTPRIMER wird bei Pinsel- oder Roller-Auftrag mit 5 bis 10% Kunstharz-Verdünnung "X" verdünnt. Die Arbeit muss schnell ausgeführt werden, da die Trockenzeit ziemlich kurz ist.
- Bei Verwendung einer Druckluftpistole wird 15-20% KH-Verdünnung "X" zugesetzt.
- Epocryl-Haftprimer ist gebrauchsfertig zum Auftragen mit der Airless Pistole
- Eine zweite Lage kann nach 12 Stunden Trockenzeit aufgebracht werden.

### **VERDÜNNUNG:**

Kunstharz-Verdünnung "X"

### **REINIGUNG:**

KH-Verdünnung "X", KH-Verdünnung oder Cello Washverdünnung.

**ERGIEBIGKEIT:** 6 - 8 m<sup>2</sup> pro Liter

**FARBTON:** RAL 7032 kieselgrau und Weiß RAL 9010

**VOC:** UE Grenzwerte für  
Dieses Produkt (Kat.A/i) :  
600g/l(2007)– 500g/l(2010),  
Epocryl Haftprimer enthält 476g/l VOC

*Fussnote : Ersetzt die vorherige Ausgabe. Bevor das Produkt angewandt wird soll überprüft werden, ob es sich um die letzte Ausgabe handelt. Obengenannte Informationen sind nur unverbindliche Anweisungen und dienen nicht als Richtlinie für alle Untergründe. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.*

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange  
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58  
[peintures@robin.lu](mailto:peintures@robin.lu) // [www.robin.lu](http://www.robin.lu)

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange  
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880  
[peintures.standex@robin.lu](mailto:peintures.standex@robin.lu) // [www.robin.lu](http://www.robin.lu)