



robin

La qualité en peinture

Technisches Merkblatt
Letzte Aktualisierung: 09/12/2013

FERROBINE

ZUSAMMENSETZUNG :

Rostfeste Farbe auf Basis von Aluminium und Eisenglimmer DB 635.78

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG

Dient zur Anwendung im Aussenbereich auf Metallgerüsten, Kränen, Masten, elektrischen Anlagen.

FERROBINE ist dank seines besonders ausgearbeiteten Gehalts an Filmbindner sehr witterungsbeständig und hält den Angriffen von industriellen Atmosphären stand.

GEBRAUCHSANWEISUNG :

FERROBINE wird mit Pinsel, Roller oder Pistole aufgetragen.

FERROBINE ist gebrauchsfertig, kann aber auch mit $\pm 5\%$ Thinner synthétique verdünnt werden.

Auf saubere Untergründe eine Schicht Minium de Plomb DB634.55 und dann zwei Schichten Ferrobine auftragen, oder sofort 3 Schichten Ferrobine auftragen.

REINIGUNG UND VERDÜNNUNG : White Spirit oder Thinner synthétique

FARBTÖNE :

1025	grau RAL 9007,
1026	grau RAL 9006,
1030	aluminium

VERBRAUCH : 6 bis 8 m²/ltr

GEBINDE : 750 ml – 2,5 Ltr

VOC : UE Grenzwerte für dieses Produkt (Kat.A/i) : 600g/l(2007) et 500g/l(2010) ;
Ferrobine enthält Max 355g/l VOC

Anmerkung : Wird dieses Produkt mit einem anderen System als dem von ROBIN abgetönt, kann keine Haftung mehr übernommen werden.

Fussnote : Ersetzt die vorherige Ausgabe. Bevor das Produkt angewandt wird soll überprüft werden, ob es sich um die letzte Ausgabe handelt. Obengenannte Informationen sind nur unverbindliche Anweisungen und dienen nicht als Richtlinie für alle Untergründe. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu