



robin

La qualité en peinture

Fiche technique  
Mise à jour : 09.12.2013

## FERROBINE

### COMPOSITION:

Peinture antirouille à base d'aluminium et d'oxyde de fer micacé suivant DB 635.78.

### PROPRIETES ET UTILISATIONS :

Nous conseillons FERROBINE en application extérieure sur charpentes métalliques, grues, matériel roulant, pylônes, installations électriques.

FERROBINE résiste aux attaques des intempéries et des atmosphères industrielles grâce à sa teneur en filmogène spécialement mis au point.

FERROBINE offre une adhérence parfaite et une bonne élasticité lors de la dilatation des supports.

### MODE D'EMPLOI:

FERROBINE s'applique au pinceau, au rouleau et au pistolet.

FERROBINE est prêt à l'emploi, mais peut néanmoins être dilué avec un max. de 5% Thinner synthétique. Appliquer sur les supports à protéger, exempts de toutes salissures,

soit une couche de minium de plomb DB 634.55, ensuite une ou deux couches de FERROBINE, soit deux ou trois couches de FERROBINE.

**NETTOYAGE ET DILUTION:** au White Spirit ou Thinner synthétique

**TEINTES:**  
1025 gris RAL 9007,  
1026 gris RAL 9006,  
1030 aluminium

**RENDEMENT:** 6 à 8 m<sup>2</sup>/ltr

**EMBALLAGES:** 750 ml – 2,5 ltr

**VOC :** Valeurs limites UE pour ce produit (cat.IIA/i) : 600g/l (2007) – 500g/l(2010)  
La Ferrobine contient au maximum 360g/l VOC

Remarque : Ce produit ne sera plus garanti, dans la mesure où il aura été teinté par d'autres systèmes que ceux de ROBIN S.A..

*Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.*

#### Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange  
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58  
[peintures@robin.lu](mailto:peintures@robin.lu) // [www.robin.lu](http://www.robin.lu)

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange  
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880  
[peintures.stadox@robin.lu](mailto:peintures.stadox@robin.lu) // [www.robin.lu](http://www.robin.lu)