



robin  
La qualité en peinture

Technisches Merkblatt  
Letzte Aktualisierung: 02/10/2007

## RAL 1020 L-2203

### FERROPRIMER

## RAL 8012 L-2525

#### ZUSAMMENSETZUNG:

Schnelltrocknende Alkyd-Harzgrundierung auf Basis von Zinkphosphat.

#### FARBTON:

oliv-gelb RAL 1020 nach DB 588.20.35  
rot-braun RAL 8012 nach DB 588.20.26

#### EIGENSCHAFTEN UND VERARBEITUNG:

Grundierung zum Schutz von Eisen und Stahl durch ein rostabweisendes Pigment. Wegen der Empfindlichkeit dieses Pigmentes muss der Ueberanstrich in relativ kurzem Abstand erfolgen.

Viskosität: 270 Sek. nach DIN 53212 4 mm

Trockenzeit: staubtrocken nach 15 Minuten  
griffest in einer Stunde

Kann nach 6 - 8 Stunden überstrichen werden.

Flammpunkt: über 21° C

Verdünnung (synthetisch):  
± 3% beim Streichen oder Rollen  
15 - 20% beim Spritzen

#### REINIGUNG UND VERDUENNUNG:

mit synthetischer Verdünnung

#### VERBRAUCH:

6 - 8 M<sup>2</sup> / Liter

#### PACKUNGEN:

¼ ltr - ½ ltr - ¾ ltr - 1 ltr - 2,5 ltr - 5 ltr

#### VOC :

UE Grenzwerte für dieses Produkt (Kat.A/i) :  
600g/l(2007) – 500g/l(2010) ; Ferroprimer enthält  
455g/l VOC

*Fussnote : Ersetzt die vorherige Ausgabe. Bevor das Produkt angewandt wird soll überprüft werden, ob es sich um die letzte Ausgabe handelt. Obengenannte Informationen sind nur unverbindliche Anweisungen und dienen nicht als Richtlinie für alle Untergründe. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.*

#### Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange  
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58  
[peintures@robin.lu](mailto:peintures@robin.lu) // [www.robin.lu](http://www.robin.lu)

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange  
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880  
[peintures.standox@robin.lu](mailto:peintures.standox@robin.lu) // [www.robin.lu](http://www.robin.lu)