



robin

La qualité en peinture

INTERSOL

Latex intérieur mat

Fiche technique
Mise à jour : 26/06/2014

DEFINITION:

Latex intérieur mat, à base d'une dispersion acrylique en milieu aqueux

QUALITES DOMINANTES:

- très économique
- très bonne résistance au frottement
- très bon pouvoir couvrant
- d'un entretien facile.

CONSISTANCE: thixotropique

PRESENTATION:

INTERSOL est disponible uniquement en blanc.

USAGES:

INTERSOL est utilisé à la décoration des murs et plafonds intérieurs de garages, ateliers, parkings etc.

COMPOSITION:

- Liant: dispersion acrylique
- Pigments: dioxyde de titane rutile, charges auxiliaires
- Solvants: eau

PROPRIETES:

- Aspect du film: mat
- Nuances: blanc uniquement
- Conservation: 1 an en emballage d'origine et à l'abri du gel et de la chaleur
- Flash-point: néant
- Densité: 1,5
- Séchage: hors poussière: 15-20 min.
recouvrable: 4 heures
sec: 1 heure

Des températures inférieures à 15°C et/ou une humidité relative supérieure à 65% influencent les conditions de séchage. Des variations sont aussi possibles selon le pouvoir absorbant des supports.

- Viscosité: 6000 CP HAAKE VTO 2
- Extrait sec: 59,0% en poids 36,9% en volume
- Pouvoir couvrant: théorique: 8 m² au litre
pratique: varie selon les supports (de 6-8 m² au litre)

PREPARATION DES FONDS

ET FONDS ADMISSIBLES:

FONDS ADMISSIBLES:

Fonds neufs: plâtre, bois, contre-plaqué, papiers peints, bétons cellulaires, éléments en fibrociment etc.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.stadox@robin.lu // www.robin.lu

Fonds anciens: de même consistance que les fonds neufs recouverts ou non d'anciennes peintures; une reconnaissance préalable déterminera les travaux de préparation adéquats.

PREPARATION DES FONDS:

Fonds neufs:

- dégraisser, épousseter et bien nettoyer
- toutes crevasses doivent être rebouchées avec Prestonett
- les bois et contre-plaqué doivent être traités au préalable d'une couche d'HYDROFACER
- toutes parties métalliques devront être traitées à l'aide d'un primaire synthétique
- les surfaces en plâtre ou farinantes pourront être traitées au préalable avec une couche d'HYDROFACER

Fonds anciens: à l'issue des travaux préparatoires l'état de ces supports doit être comparable à des fonds neufs correspondants.

- enlever toutes les parties non adhérentes ou écaillantes. En cas de nettoyage par lavage sous pression, respecter un séchage rigoureux.
- Si le support est farinant, appliquer une couche d'HYDROFACER.

MODE D'APPLICATION:

INTERSOL s'applique à la brosse, au rouleau et au pistolet.

DILUTION:

INTERSOL est prêt à l'emploi. Une première couche peut être diluée de 2 à 5% d'eau.

- Pistolet airless : rendement optimum avec dilution entre 2 à 5% d'eau, utilisation d'une buse de 415 - 421 et 515 - 521 et pression entre 180 et 220 bars
- Application airless air-assisté : rendement optimum avec dilution entre 2 à 5% d'eau, utilisation d'une buse de 415 - 421 et 515 - 521 et pression entre 120 et 220 bars (GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION Airless et Air-assisté)

•

NETTOYAGE DU MATERIEL: à l'eau.

05/9

PRECAUTIONS:

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C. Les murs humides doivent d'abord être isolés avec une couche de MUROSEC.

A conserver à l'abri du gel.

EMBALLAGES: 4 ltr – 12,5 ltr

RENDEMENT : 8 – 10 m² / ltr

VOC: Valeurs limites pour ce produit (Cat.IIA/a) : 30g/l(2010), valeur actuelle 26g/l

Remarque : Ce produit ne sera plus garanti, dans la mesure où il aura été teinté par d'autres systèmes que ceux de ROBIN S.A..

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter