



robin

La qualité en peinture

Fiche technique  
Mise à jour : 27/06/2014

## MARTOLAC

### **COMPOSITION:**

Email glycérophtalique à séchage rapide.

### **PROPRIETES ET UTILISATION:**

MARTOLAC est un émail donnant un effet martelé.

S'applique généralement sur des revêtements métalliques ou préalablement traités au Ferroprimer jaune olive L-2203. Peut être également appliqué sur bois recouvert d'une couche d'Unifacer.

Aspect: brillant martelé

Viscosité: 80 sec d'après DIN 53212 4 mm

Séchage air: hors poussière : 5 à 10 min.  
toucher : 2 heures.

Recouvrement possible après 24 heures

PE 21 °C

### **MODE D'EMPLOI:**

MARTOLAC est prêt à l'emploi.

Il peut être néanmoins dilué avec 2% max. de Thinner synthétique pour brosse et rouleau, avec 5% max. de Thinner synthétique pour pistolet.

**NETTOYAGE ET DILUTION:** White Spirit ou Thinner synth.

**RENDEMENT:** 8 - 10 m<sup>2</sup>/ltr avec 30 - 40 my film sec.

**EMBALLAGES:** 250 ml – 750 ml – 2,5 ltr

VOC : Valeurs limites pour ce produit (cat.IIA/i) : 600g/l (2007) – 500g/l (2010)  
Le Martolac contient 429g/l VOC

Remarque : Ce produit ne sera plus garanti, dans la mesure où il aura été teinté par d'autres systèmes que ceux de ROBIN S.A..

*Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.*

#### Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange  
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58  
[peintures@robin.lu](mailto:peintures@robin.lu) // [www.robin.lu](http://www.robin.lu)

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange  
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880  
[peintures.standex@robin.lu](mailto:peintures.standex@robin.lu) // [www.robin.lu](http://www.robin.lu)