



robin

La qualité en peinture

Technisches Merkblatt
Letzte Aktualisierung : 26/10/2010

MINIUM DE FER L-2904

ZUSAMMENSETZUNG:

Auf Basis von Alkydharz und speziellen rosthemmenden Pigmenten

ANWENDUNG :

MINIUM DE FER wird mit Bürste, Roller oder Pistole aufgetragen. Bei Anwendung mit Pistole drängt sich eine Verdünnung von 10% auf. Die Flächen müssen sauber sein.

ANWENDUNG :

Gute Grundfarbe zur Rostschutzbehandlung von Metall.
Überstreichbar nach 24 Stunden min. mit einem synthetischen Deckanstrich

REINIGUNG UND VERDÜNNUNG: White Spirit oder Thinner synthétique.

VERBRAUCH: 4 bis 5 m² / kg

TON: Braun rot

GEBINDE: 4 kg - 15 kg

VOC : UEGrenzwerte für dieses Produkt (kaT.A/i) : 600g/l(2007) – 500g/l(2010)
Minium de Fer enthält 303g/l VOC

Anmerkung : Wird dieses Produkt mit einem anderen System als dem von ROBIN abgetönt, kann keine Haftung mehr übernommen werden.

Fussnote : Ersetzt die vorherige Ausgabe. Bevor das Produkt angewandt wird soll überprüft werden, ob es sich um die letzte Ausgabe handelt. Obengenannte Informationen sind nur unverbindliche Anweisungen und dienen nicht als Richtlinie für alle Untergründe. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu