



robin

La qualité en peinture

Fiche technique
Mise à jour : 26/10/2010

MINIUM DE FER L-2904

COMPOSITION:

A base d'une résine glycérophtalique et pigments spéciaux inhibiteur de rouille.

MODE D'EMPLOI:

MINIUM DE FER s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
Dans ce dernier cas une dilution de $\pm 10\%$ s'impose.
Les surfaces doivent être propres et exemptes d'impuretés.

UTILISATION:

Bon primaire pour le traitement anticorrosion des pièces métalliques.
Le recouvrement s'effectue après 24 heures minimum avec une finition synthétique.

NETTOYAGE ET DILUTION: White Spirit ou Thinner synthétique.

RENDEMENT: 4 à 5 m² / kg

TEINTE: Brun rouge

EMBALLAGE: 4 kg - 15 kg

VOC : Valeurs limites pour ce produit (cat IIA/i) : 600g/l (2007) – 500g/l(2010)
Le Minium de Fer contient 303g/l VOC

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu