



robin

La qualité en peinture

Fiche technique
N° S156/1.4./v01

Mise à jour : 02/10/2007

PRIMER MINIMUM BLANC 3020

COMPOSITION:

Primaire synthétique à base de phosphate de zinc.

UTILISATION:

S'applique sur tous supports, en bois, sur métaux exempts de salissures.

Seule une peinture glycérophtalique peut être appliquée ultérieurement.

MODE D'EMPLOI:

S'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet, dilué avec un maximum de 5% de Thinner synthétique ou White Spirit.

Temps de séchage 12 heures. Peut être recouvert après 24 heures.

NETTOYAGE ET DILUTION: au White Spirit ou Thinner synthétique.

RENDEMENT: 6 à 8 m²/ltr

EMBALLAGES: 250 ml – 750 ml – 2,5 ltr

VOC : Valeurs limites VOC pour ce produit (cat.IIA/i) : 600g/l (2007) – 500g/l (2010)
Le Primer Minimum blanc contient 331 g/l VOC

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter