



Super apprêt à base de quartz ROBIN ARU-200

Description du produit:

Le super apprêt à base de quartz SCHWEPA ARU-200 est une couche d'apprêt prête à l'emploi, blanche, pigmentée, destinée à l'application ultérieure du crépi de finition pour l'intérieur et l'extérieur.

Caractéristiques:

Le super apprêt à base de quartz SCHWEPA ARU-200 est blanc et à faible contrainte. Très facile à utiliser, il empêche que le crépissage gris ne transparaisse et par sa granularité à base de quartz, forme une surface adhérente pour l'application ultérieure de couches extérieures d'enduit.

Composition:

Le super apprêt à base de quartz SCHWEPA ARU-200, est constitué d'une dispersion copolymère aqueuse, de dioxyde de titane, de carbonates de calcium, de silicates, sables siliceux, additifs et conservateurs en pot.

Champ d'application:

Le super apprêt à base de quartz SCHWEPA ARU-200 est la couche d'apprêt idéale, pouvant être moulée par injection et brossable sur des crépissages de chaux, de ciment de chaux et des crépissages séléniteux, sur le béton, sur les briques silico-calcaires, ainsi que sur le mortier-colle et le mortier d'armatures dans les systèmes SCHWEPA d'isolation thermique, pour l'application ultérieure de couches extérieures minérales et pâteuses d'enduits.

Consommation de matière:

Environ 0,3 kg/ m²*

environ 20 m²/ récipient

6 kg/ récipient

Environ 0,3 kg/ m²*

environ 67 m²/ récipient

20 kg/ récipient

*en fonction de la structure et du pouvoir absorbant du support.

Façonnage:

Le support doit être propre, sec, stable, fiable, ainsi que libre de résidus empêchant l'adhérence. Les supports fortement aspirant ou faciles à sabler doivent être mis en œuvre au préalable, pour l'utilisation du produit de bouchage pénétrant SCHWEPA LF.

Le super apprêt à base de quartz SCHWEPA ARU-200, est appliqué uniformément, non dilué, en utilisant une brosse, un rouleau de peinture ou un pistolet pulvérisateur approprié. Après le dessèchement (environ 24 heures, selon les contraintes atmosphériques) la couche extérieure de l'enduit peut être appliquée sans autre prétraitement.

Technisches Merkblatt



Couleur:

Blanche

Stockage:

Au frais, au sec et à l'abri de la gelée. Protéger des rayons directs du soleil. Peut être conservé 12 mois dans le récipient d'origine bien scellé.

Forme de la livraison:

Dans des sceaux de 6 kg
Dans des sceaux de 20 kg

Article N° 00101843
Article N° 00101840

Palette de 60 sceaux
Palette de 24 sceaux

A respecter en particulier:

Ne pas utiliser à des températures de l'air et des corps structurels, inférieures à +5 °C, ni quand des gelées nocturnes peuvent avoir lieu. Protéger des rayons du soleil et de la pluie. La durée de séchage est d'environ 24 heures. L'assèchement peut être retardé de manière importante en raison d'une humidité élevée de l'air et/ou de basses températures. Avant le façonnage, couvrir et masquer les zones mises en danger (verre, céramique, métal etc.). Les éventuelles projections de matière doivent être immédiatement supprimées en utilisant de l'eau. Nettoyer les outils immédiatement après usage.

Conseils de sécurité:

Il ne s'agit d'une substance ni nocive ni dangereuse. Eviter absolument les éclaboussures dans les yeux et sur la peau. Le cas échéant, rincer tout de suite avec de l'eau. La feuille de données de sécurité CE doit dans tous les cas être respectée.

Valeur limite de Decopaint EU pour ce produit: Catégorie h (Wb) 30 g/l (2010).

Le présent produit contient < 30 g/l VOC.

Elimination des déchets:

Ne donner au recyclage que le récipient entièrement vidé. Le cas échéant, s'informer auprès d'entreprises locales de collecte.

Qualité / recommandations:

Au laboratoire, tous nos produits bénéficient en permanence d'une surveillance automatique ainsi qu'extérieure. Les explications données ci-dessus servent de conseil et sont basées sur les meilleures connaissances actuelles. Il y a lieu d'exclure cependant toute obligation naturelle de validité générale des différentes recommandations, étant donné que l'application et les méthodes de façonnage se trouvent hors de portée de notre influence et que la constitution hétérogène des supports nécessite chaque fois une mise au point selon des points de vue spécialisés et selon les règles de l'art. Les normes, autorisations et directives en vigueur doivent toujours être respectées. Nous restons disponibles avec plaisir pour fournir des conseils professionnels sur toutes les autres questions techniques.

Fiche technique: Mise à jour 06/2015



SCHWARZWÄLDEREDELPUTZWERK GmbH
Industriestraße 10 • D-77833 Ottersweier
Tel. 07223/9836-0 • Fax 07223/9836-90
info@schwepa.com • www.schwepa.com

RETHMISCH GmbH
Industriegelände 1 • D-17219 Möllenhagen
Tel. 039928/60-463 • Fax 039928/60-464
info@rethmisch.com • www.rethmisch.com