



robin

La qualité en peinture

Fiche technique  
Mise à jour : 05/2015

## **ROBINPERLE** *Peinture façade autonettoyante*

### **COMPOSITION:**

Copolymère acrylique et résine siloxane

**ASPECT:** Mat profond

### **CARACTERISTIQUES :**

Peinture façade pour anciens revêtements acryliques, silicates ou pliolites et nouveaux fonds : cimentage, briques, pierres calcaires.

ROBINPERLE s'applique également à l'intérieur.

### **PROPRIETES:**

Densité : 1,5

Viscosité : 6.500 CP viscosimètre HAAKE rotor N° 1

Résine de silicone, système hydrophobe

Très bon effet perlant

Elimination rapide de l'eau de pluie entraînant les poussières non-adhérentes

Excellente tenue aux intempéries et résistance aux micro-organismes

Sans odeur

Excellente perméabilité à la vapeur d'eau

Sd = 0,03

Excellente imperméabilité à l'eau

W = 0,08 (kg/m<sup>2</sup> h<sup>1/2</sup>)

Excellente résistance aux UV

Résistance aux frottements humides classe 2

### **MODE D'EMPLOI:**

Produit prêt à l'emploi.

Excellente brossabilité et application rouleau

ROBINPERLE s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

ROBINPERLE s'applique en deux couches avec une dilution possible de max. 5 % eau.

Les anciens supports doivent être débarrassés de toutes salissures.

Les parties non adhérentes doivent être éliminées.

Les efflorescences salines doivent être brossées.

Les supports contaminés par des champignons et moisissures doivent être traités avec NOMOSS (voir fiche technique pour utilisation).

Les parties métalliques devront être isolées avec FERROPRIMER L-2203.

Les nouveaux fonds et les fonds farinants doivent être fixés avec ROBINPERLE FOND prêt à l'emploi

**05/200**

En cas de forte absorption du fond, nous conseillons d'appliquer à saturation ROBINPERLE FOND.

Sur anciennes peintures acryliques ou silicatées nous conseillons de diluer la 1<sup>ière</sup> couche à raison de 10 % d'eau.

- Pistolet airless : rendement optimum avec dilution à 10% d'eau, utilisation d'une buse de 415 - 421 et 515 – 521, d'un rouleau-airless de 50 bars et pression entre 180 et 220 bars
- Application airless air-assisté : rendement optimum avec dilution à 10% d'eau, utilisation d'une buse de 415 - 421 et 515 - 521 et pression entre 120 et 220 bars (GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION Airless et Air-assisté)

#### Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange

T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58

[peintures@robin.lu](mailto:peintures@robin.lu) // [www.robin.lu](http://www.robin.lu)

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange

T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880

[peintures.standex@robin.lu](mailto:peintures.standex@robin.lu) // [www.robin.lu](http://www.robin.lu)



robin  
La qualité en peinture

Fiche technique  
Mise à jour : 05/2015

**PRECAUTIONS:**

Ne pas appliquer en plein soleil et lorsque la température est inférieure à + 5°C.  
Températures d'application idéales : entre +10°C et +30°C, températures extérieures.  
*Attention, en dehors de des températures, des réactions secondaires peuvent apparaître.*  
Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri du gel.

**SECHAGE:**

4 heures température 20°C MR 60 %  
Recouvrable après 4 heures

**NETTOYAGE:** Eau

**RENDEMENT:** 6 – 8 m<sup>2</sup> /litre

**TEINTE:**

- Blanc
- Carte Al Lëtzebuerg sur commande
- Carte Robin-mix (sauf teintes avec n° terminal 4,5,9 et 0 et série E 25) ou autres cartes sur commande.
- Teintes spéciales : consulter notre laboratoire au 23 63 23-33

**EMBALLAGES:** 1 ltr – 4 ltr - 12,5 ltr

VOC : Valeurs limites UE pour ce produit (Cat.IIA/i) : 140g/l(2007)-140g/l(2010)  
La valeur actuelle est de 77 g/l

Remarque : Ce produit ne sera plus garanti, dans la mesure où il aura été teinté par d'autres systèmes que ceux de ROBIN S.A..  
*Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter*

**Peintures ROBIN S.A.**

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange  
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58  
[peintures@robin.lu](mailto:peintures@robin.lu) // [www.robin.lu](http://www.robin.lu)

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange  
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880  
[peintures.standex@robin.lu](mailto:peintures.standex@robin.lu) // [www.robin.lu](http://www.robin.lu)