



r o b i n

La qualité en peinture

ROBINSILK

COMPOSITION:

Email alkyde-uréthane thixotropique

ASPECT:

Satiné

PROPRIETES ET UTILISATION:

Email satiné de consistance thixotropique.

S'applique sur toutes surfaces : bois, métaux, plâtre, etc...

Les surfaces doivent être préparées au moyen d'une couche d'UNIFACER poncée légèrement après séchage.

ROBINSILK offre un excellent pouvoir couvrant et un excellent arrondi.

MODE D'EMPLOI:

ROBINSILK s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Une légère dilution peut être effectuée avec du White Spirit.

Au pistolet, haute ou basse pression, ajouter 15 % de White Spirit.

TEMPS DE SECHAGE:

Hors poussière : 2 – 3 heures

Sec au toucher : 5 – 6 heures

Recouvrable : après 24 heures de séchage

NETTOYAGE ET DILUTION:

au White Spirit

RENDEMENT:

10 à 12 m²/litre

TEINTES:

ROBINSILK est disponible dans les teintes de notre carte ROBIN-MIX et dans toutes les teintes RAL.

EMBALLAGES:

750 ml – 2,5 ltr – 20 ltr

VOC:

Valeurs limites UE pour ce produit (cat.IIA/d) : 300 g/l (2010)

Robinsilk < 300 g/l de VOC

Nota : Si le produit est appliqué dans un endroit sans lumière, le jaunissement naturel de la peinture est fortement accéléré. Robin S.A. ne peut en aucun cas en être tenu pour responsable. Ce phénomène est dépendant de la nature des liants.

Remarque : Ce produit ne sera plus garanti, dans la mesure où il aura été teinté par d'autres systèmes que ceux de ROBIN S.A..

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange

T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58

peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange

T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880

peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu