



robin

La qualité en peinture

Technisches Merkblatt
Letzte Aktualisierung: 03/10/2007

SCHMIEDELACK L-7030

ZUSAMMENSETZUNG: Acryllack für Schmiedeeisen.

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG :

SCHMIEDELACK L-7030 auf Basis von Acrylharz lässt sich innen und aussen direkt auf Schmiedeeisen auftragen und ergibt ein Patina-Aussehen

SCHMIEDELACK L-7030 wird ohne Grundschicht auf Metall, Zink oder alten Galvan aufgetragen.
Auf neuem Galvan zuerst einen Grundanstrich mit Epocryl-Haftprimer RAL 7032 L-6659 auftragen.

ACHTUNG:

SCHMIEDELACK L-7030 darf nicht auf synthetischem Grund- oder Deckanstrich aufgetragen werden.

Nur folgende Grund- und Deckanstriche dürfen mit SCHMIEDELACK L-7030 überstrichen werden: Grundanstrich :
CC Dickschicht L-4604,

Epocryl-Haftprimer RAL 7032
Galvaline L-6493 ou L-4814,

Deckanstrich :
Acryl-Email
Email cello
Contracid
Epomail

GEBRAUCHSANWEISUNG :

1. 15 % Thinner E hinzufügen
2. mit 10 % Thinner synthétique vervollständigen.

Werte: Spezifischer Widerstand : 300 Mégohms
Viskosität : 30 sec. Coupe Ford N°4

REINIGUNG UND VERDÜNNUNG: Thinner synthétique

VERBRAUCH: ± 8 m²/Ltr

FARBTÖNE : Schwarz

GEBINDE: 250 ml – 750 ml – 2,5 Ltr

VOC : UE Grenzwerte für dieses Produkt (Kat.A/i) : 600g/l(2007) – 500g/l(2010) ; Schmiedelack enthält 500g/l VOC

Fussnote : Ersetzt die vorherige Ausgabe. Bevor das Produkt angewandt wird soll überprüft werden, ob es sich um die letzte Ausgabe handelt. Obengenannte Informationen sind nur unverbindliche Anweisungen und dienen nicht als Richtlinie für alle Untergründe. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu