



robin

La qualité en peinture

Fiche technique  
Mise à jour : 02/10/2007

## SCHMIEDELACK L-7030

**COMPOSITION:** Email acrylique pour fer forgé

**PROPRIETES ET UTILISATION:**

SCHMIEDELACK L-7030 sur base de résine acrylique permet une application directe sur fer forgé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour donner une finition patinée.

SCHMIEDELACK L-7030 confère au fer forgé une finition patinée.

SCHMIEDELACK L-7030 peut s'appliquer sans couche de fond sur surface métallique, sur zinc ou sur galvanisé ancien.

Sur galvanisé neuf, nous préconisons une couche d'Epocryl-Haftprimer RAL 7032 L-6659 comme accrochage.

**ATTENTION:**

SCHMIEDELACK L-7030 ne peut être appliqué sur un primaire ou une finition synthétique. Seuls les primaires et finitions suivants peuvent être recouverts de SCHMIEDELACK L-7030 sans risques de décapages:

Primaires: CC Dickschicht L-4604,  
Epocryl-Haftprimer RAL 7032  
Galvaline L-6493 ou L-4814,

Finitions: Acryl-Email  
Email cello  
Contraacid  
Epomail

**MODE D'EMPLOI:**

1. Ajouter 15 % de Thinner E

2. Compléter avec 10 % Thinner synthétique

Valeurs obtenues : résistivité : 300 Mégohms

Viscosité : 30 sec. Coupe Ford N°4

NB : Ne jamais dépasser les 15 % de Thinner E par contre le pourcentage de Thinner synthétique peut être ajusté pour obtenir la bonne viscosité

**NETTOYAGE ET DILUTION:** Thinner synthétique

**RENDEMENT:** ± 8 m<sup>2</sup>/ltr

**TEINTE:** noir

**EMBALLAGES:** 250 ml – 750 ml – 2,5 ltr

**VOC:** Valeurs limites pour ce produit (cat.IIA/i) : 600g/l(2007) – 500g/l (2010)  
Le Schmiedelack contient au maximum 500g/l VOC

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

**Peintures ROBIN S.A.**

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange

T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58

[peintures@robin.lu](mailto:peintures@robin.lu) // [www.robin.lu](http://www.robin.lu)

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelage

T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880

[peintures.standox@robin.lu](mailto:peintures.standox@robin.lu) // [www.robin.lu](http://www.robin.lu)