



## Crépi gratté de résine de silicone Crépi strié de résine de silicone

### **Description du produit:**

A base de résine de silicone à effet algicide et fongicide, pour l'extérieur, le crépi de résine de silicone SCHWEPA est un crépi de finition diluable dans l'eau.

### **Caractéristiques:**

Le crépi de résine de silicone SCHWEPA est un crépi de finition facile à façonner et à structurer, à l'épreuve des intempéries extrêmes et résistant à la pluie battante. Hautement hydrofuge, fortement perméable à la vapeur d'eau et régulateur de l'humidité. Perméable au CO<sub>2</sub>.

### **Composition:**

Le crépi de résine de silicone SCHWEPA est constitué d'une dispersion aqueuse de polymères de résine de silicone, de dioxyde de titane, de matières minérales spéciales de remplissage et d'additifs.

### **Champ d'application:**

Le crépi de résine de silicone SCHWEPA, comme crépi de finition, se prête à l'application sur tous les crépis de fond stables et minéraux, préparés comme il se doit, sur les couches de fond de résine synthétique et les anciens enduits ainsi que sur les systèmes composites d'isolation thermique SCHWEPA.

### **Façonnage:**

Le support doit être propre, sec, solide, stable ainsi que libre de résidus réduisant l'adhérence. En utilisant uniformément la lisseuse en inox, crépir jusqu'à atteindre la taille du grain. En fonction de la structure souhaitée, déposer et structurer uniformément en utilisant la lisseuse en matière plastique ou la taloche en élastomère de polyuréthane. Structurer en rond, horizontalement ou verticalement, le crépi strié.

### **Couleurs:**

Le crépi de résine de silicone SCHWEPA est livrable en blanc et teinté.

### **Stockage:**

Stocker au frais, au sec et à l'abri de la gelée. Protéger des rayons directs du soleil. Se conserve 12 mois dans le récipient d'origine bien scellé.

# Technisches Merkblatt



## **Forme de la livraison:**

En seaux de 25 kg	Crépi gratté:		
	Granularité : 2,0	Article N° 0106042	24 seaux par palette
	Granularité: 3,0	Article N° 0106003	
	Crépi strié:		
	Granularité: 2,0	Article N° 0106052	
	Granularité: 3,0	Article N° 0106053	

## **A respecter particulièrement:**

Ne pas façonner à des températures inférieures à + 5 °C, ni dans les rayons directs du soleil ni dans le vent.

En fonction de l'épaisseur de la couche et des contraintes atmosphériques, la durée du séchage est de 12 à 24 heures environ. Dans une humidité élevée de l'air et/ou dans de basses températures, le séchage peut être retardé de manière importante. Le crépi de résine de silicone SCHWEPA peut être dilué en utilisant 2 % d'eau max.

## **Conseils de sécurité:**

Il ne s'agit d'une substance ni nocive, ni dangereuse. Dans tous les cas, la feuille de données de sécurité CE doit être respectée.

## **Élimination des déchets:**

Ne remettre au recyclage que des récipients entièrement vidés. Le cas échéant, s'informer auprès d'une entreprise locale de collecte.

## **Qualité/ recommandations:**

Dans notre propre laboratoire, tous nos produits sont sous surveillance automatique et extérieure permanente. Les réalisations ci-dessus servent à conseiller et sont basées sur les meilleures connaissances actuelles. Il y a cependant lieu d'exclure une obligation naturelle pour la validité générale des différentes recommandations, étant donné que les méthodes d'application et de façonnage se trouvent hors de notre influence et que la nature hétérogène des supports nécessite chaque fois une mise au point en fonction des points de vue spécialisés et selon les règles de l'art. Les normes, autorisations et directives en vigueur doivent toujours être respectées. Notre conseil professionnel reste volontiers à votre disposition pour toute question technique complémentaire.

Fiche technique: Mise à jour : 06/2015



**SCHWARZWÄLDEREDELPUTZWERK GmbH**  
Industriestraße 10 • D-77833 Ottersweier  
Tel. 07223/9836-0 • Fax 07223/9836-90  
info@schwepa.com • www.schwepa.com

**RETHMISCH GmbH**  
Industriegelände 1 • D-17219 Möllenhagen  
Tel. 039928/60-463 • Fax 039928/60-464  
info@rethmisch.com • www.rethmisch.com