



## Crépi gratté de siloxane Crépi strié de siloxane

### **Description du produit:**

Crépi de finition à base de siloxane diluable dans l'eau, le crépi de siloxane SCHWEPA à effet algicide et fongicide est destiné à l'extérieur.

### **Caractéristiques:**

Le crépi de siloxane SCHWEPA est un crépi de finition à l'épreuve des intempéries, hydrophobe, perméable à la vapeur d'eau et au CO<sub>2</sub>. Il est apprêté au siloxane et facile à façonner.

### **Composition:**

Le crépi de siloxane SCHWEPA est constitué d'une dispersion de copolymère d'acrylate de siloxane, de dioxyde de titane, de carbonate de calcium, de silicates, additifs, fibres et conservateurs.

### **Champ d'application:**

Le crépi de siloxane SCHWEPA, en tant que crépi de finition, se prête à une application sur tous les crépis de fond, minéraux, stables et préparés comme il se doit, les couches de fond de résine synthétique et les anciens enduits ainsi que sur les systèmes composites d'isolation thermique SCHWEPA.

### **Consommation de matière:**

Crépi gratté:

Taille du grain: 1,5 mm	env. 2,0-2,5 kg/ m <sup>2</sup>	env. 10,0-12,5 m <sup>2</sup> / récipient	25 kg/ récipient
Taille du grain: 2,0 mm	env. 2,5-3,0 kg/ m <sup>2</sup>	env. 8,3-10,0 m <sup>2</sup> / récipient	25 kg/ récipient
Taille du grain: 3,0 mm	env. 3,5-4,0 kg/ m <sup>2</sup>	env. 6,3- 7,1 m <sup>2</sup> / récipient	25 kg/ récipient

Crépi strié:

Taille du grain: 2,0 mm	env. 2,5-3,0 kg/ m <sup>2</sup>	env. 8,3-10,0 m <sup>2</sup> / récipient	25 kg/ récipient
Taille du grain: 3,0 mm	env. 3,3-3,7 kg/ m <sup>2</sup>	env. 6,7- 7,6 m <sup>2</sup> / récipient	25 kg/ récipient

### **Façonnage:**

Le support doit être propre, sec, solide, stable ainsi que libre de résidus réduisant l'adhérence.

En utilisant la lisseuse en inox, crépir uniformément à la taille du grain. En fonction de la structure souhaitée, déposer et structurer uniformément, en utilisant une lisseuse en matière plastique ou une taloche en élastomère de polyuréthane. Structurer en rond, horizontalement ou verticalement, le crépi strié.

# Technisches Merkblatt



## **Couleurs:**

Le crépi de siloxane SCHWEPA peut être livré en blanc et teinté.

## **Stockage:**

Stocker au frais, au sec et à l'abri de la gelée. Protéger des rayons directs du soleil. Se conserve 12 mois dans le récipient d'origine bien scellé.

## **Forme de la livraison:**

En seaux de 25 kg	Crépi gratté:		
	Granularité : 1,5	Article N° 0105991	24 seaux par palette
	Granularité: 2,0	Article N° 0105992	
	Granularité: 3,0	Article N° 0105993	
	Crépi strié:		
	Granularité: 2,0	Article N° 0105982	
	Granularité: 3,0	Article N° 0105983	

## **A respecter particulièrement:**

Ne pas façonner à des températures inférieures à + 5 °C, ni directement dans les rayons du soleil ni dans le vent. En fonction de l'épaisseur de la couche et des contraintes atmosphériques, la durée de séchage est de 12 à 24 heures environ. Dans une humidité importante de l'air et/ou de basses températures, le séchage peut être retardé de manière importante. Le crépi de siloxane SCHWEPA peut être dilué avec 2 % d'eau max.

## **Conseils de sécurité:**

Il s'agit d'une substance ni nocive ni dangereuse. Dans tous les cas, la feuille des données de sécurité CE doit être respectée.

## **Elimination des déchets:**

Ne donner au recyclage que des sacs entièrement vidés. Le cas échéant, s'informer auprès des entreprises locales de collecte.

## **Qualité/ recommandations:**

Dans notre propre laboratoire, tous nos produits sont sous surveillance automatique et extérieure permanente. Les réalisations ci-dessus servent à conseiller et sont basées sur les meilleures connaissances actuelles. Il y a lieu d'exclure cependant une obligation naturelle pour la validité générale des différentes recommandations, étant donné que les méthodes d'application et de façonnage se trouvent hors de notre influence et que la nature hétérogène des supports nécessite chaque fois une mise au point en fonction des points de vue spécialisés et selon les règles de l'art. Les normes, autorisations et directives en vigueur doivent être toujours respectées. Notre conseil professionnel reste volontiers à votre disposition pour toute question technique complémentaire.

Information technique: Version du 06/2015



SCHWARZWÄLDER EDELPUTZWERK GmbH  
Industriestraße 10 • D-77833 Ottersweier  
Tel. 07223/9836-0 • Fax 07223/9836-90  
info@schwepa.com • www.schwepa.com

RETHMISCH GmbH  
Industriegelände 1 • D-17219 Möllenhagen  
Tel. 039928/60-463 • Fax 039928/60-464  
info@rethmisch.com • www.rethmisch.com