



robin
La qualité en peinture

Technisches Merkblatt
Letzte Aktualisierung: 17/12/03

ZINKPHOSPHAT PRIMER

ZUSAMMENSETZUNG:

Schnelltrocknenden Alkyd-Harz auf Basis von Zinkphosphat.

EIGENSCHAFTEN UND VERARBEITUNG:

Grundierung zum Schutz von Eisen und Stahl durch ein rostabweisendes Pigment. Wegen der Empfindlichkeit dieses Pigmentes muss der Deckanstrich in relativ kurzem Abstand erfolgen.

Viskosität: 270 Sek. nach DIN 53212 4 mm

Trockenzeit: staubtrocken nach 15 Minuten
griffest in einer Stunde

Kann nach 6 - 8 Stunden überstrichen werden.

Flammpunkt: über 21° C

Verdünnung: Mit Thinner synthétique.
± 3% beim Streichen oder Rollen
15 - 20% beim Spritzen

REINIGUNG UND VERDÜNNUNG: mit Thinner synthétique

VERBRAUCH: 6 - 8 m² / Liter

FARBTÖNE: RAL Tönen

Anmerkung : Wird dieses Produkt mit einem anderen System als dem von ROBIN abgetönt, kann keine Haftung mehr übernommen werden.

Fussnote : Annulliert und ersetzt die vorherige Ausgabe. Bevor das Produkt angewandt wird soll überprüft werden, ob es sich um die letzte Ausgabe handelt. Obengenannte Informationen sind nur unverbindliche Anweisungen und dienen nicht als Richtlinie für alle Untergründe.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu